

標準線径 (mm)	引張強さ(N/mm ²)		
	SWP-A	SWP-B	SWP-V
0.08	2890~3190	3190~3480	-
0.09	2840~3140	3140~3430	-
0.1	2790~3090	3090~3380	-
0.12	2750~3040	3040~3330	-
0.14	2700~2990	2990~3290	-
0.16	2650~2940	2940~3240	-
0.18	2600~2890	2890~3190	-
0.2	2600~2840	2840~3090	-
0.23	2550~2790	2790~3040	-
0.26	2500~2750	2750~2990	-
0.29	2450~2700	2700~2940	-
0.32	2400~2650	2650~2890	-
0.35	2400~2650	2650~2890	-
0.4	2350~2600	2600~2840	-
0.45	2300~2550	2550~2790	-
0.5	2300~2550	2550~2790	-
0.55	2260~2500	2500~2750	-
0.6	2210~2450	2450~2700	-
0.65	2210~2450	2450~2700	-
0.7	2160~2400	2400~2650	-
0.8	2110~2350	2350~2600	-
0.9	2110~2300	2300~2500	-
1	2060~2260	2260~2450	2010~2210
1.2	2010~2210	2210~2400	1960~2160
1.4	1960~2160	2160~2350	1910~2110
1.6	1910~2110	2110~2300	1860~2060
1.8	1860~2060	2060~2260	1810~2010
2	1810~2010	2010~2210	1770~1910
2.3	1770~1960	1960~2160	1720~1860
2.6	1770~1960	1960~2160	1720~1860
2.9	1720~1910	1910~2110	1720~1860
3.2	1670~1860	1860~2060	1670~1810
3.5	1670~1810	1810~1960	1670~1810
4	1670~1810	1810~1960	1670~1810
4.5	1620~1770	1770~1910	1620~1770
5	1620~1770	1770~1910	1620~1770
5.5	1570~1710	1710~1860	1570~1720
6	1520~1670	1670~1810	1520~1670
6.5	1520~1670	1670~1810	-
7	1470~1620	1620~1770	-
8	1470~1620	1620~1770	-
9	1420~1570	-	-
10	1420~1570	-	-