

標準線径 (mm)	引張強さ(N/mm ²)					
	SWO-A	SWO-B	SWOSC-B	SWOSM-A	SWOSM-B	SWOSM-C
1	-	-	1960～2110	-	-	-
1.2	-	-	1960～2110	-	-	-
1.4	-	-	1960～2110	-	-	-
1.6	-	-	1960～2110	-	-	-
1.8	-	-	1960～2110	-	-	-
2	1570～1720	-	1910～2060	-	-	-
2.3	1570～1720	1720～1860	1910～2060	-	-	-
2.6	1570～1720	1720～1860	1910～2060	-	-	-
2.9	1520～1670	1670～1810	1910～2060	-	-	-
3	1470～1620	1620～1770	1860～2010	-	-	-
3.2	1470～1620	1620～1770	1860～2010	-	-	-
3.5	1470～1620	1620～1770	1860～2010	-	-	-
4	1420～1570	1570～1720	1810～1960	1470～1620	1570～1720	1670～1810
4.5	1370～1520	1520～1670	1810～1960	1470～1620	1570～1720	1670～1810
5	1370～1520	1520～1670	1760～1910	1470～1620	1570～1720	1670～1810
5.5	1320～1470	1470～1620	1760～1910	1470～1620	1570～1720	1670～1810
5.6	1320～1470	1470～1620	1710～1860	1470～1620	1570～1720	1670～1810
6	1320～1470	1470～1620	1710～1860	1470～1620	1570～1720	1670～1810
6.5	1320～1470	1470～1620	1710～1860	1470～1620	1570～1720	1670～1810
7	1230～1370	1370～1520	1660～1810	1420～1570	1520～1670	1620～1770
8	1230～1370	1370～1520	1660～1810	1420～1570	1520～1670	1620～1770
8.5	1230～1370	1370～1520	1660～1810	1420～1570	1520～1670	1620～1770
9	1230～1370	1370～1520	1660～1810	1420～1570	1520～1670	1620～1770
9.5	1180～1320	1320～1470	1660～1810	1370～1520	1470～1620	1570～1720
10	1180～1320	1320～1470	1660～1810	1370～1520	1470～1620	1570～1720
10.5	1180～1320	1320～1470	1660～1810	1370～1520	1470～1620	1570～1720
11	1180～1320	1320～1470	1660～1810	1370～1520	1470～1620	1570～1720
11.5	1180～1320	1320～1470	1660～1810	1370～1520	1470～1620	1570～1720
12	1180～1320	1320～1470	1610～1760	1370～1520	1470～1620	1570～1720
13	-	-	1610～1760	1370～1520	1470～1620	-
14	-	-	1610～1760	1370～1520	1470～1620	-
15	-	-	1610～1760	1370～1520	-	-