

標準線径 (mm)	引張強さ(N/mm ²)		
	SWO-V	SWOCV-V	SWOSC-V
0.5	-	-	2010~2160
0.6	-	-	2010~2160
0.7	-	-	2010~2160
0.8	-	-	2010~2160
0.9	-	-	2010~2160
1	-	-	2010~2160
1.2	-	-	2010~2160
1.4	-	-	1960~2110
1.6	-	-	1960~2110
1.8	-	-	1960~2110
2	1620~1770	1570~1720	1910~2060
2.3	1620~1770	1570~1720	1910~2060
2.6	1620~1770	1570~1720	1910~2060
2.9	1620~1770	1570~1720	1910~2060
3	1570~1720	1570~1720	1860~2010
3.2	1570~1720	1570~1720	1860~2010
3.5	1570~1720	1570~1720	1860~2010
4	1570~1720	1520~1670	1810~1960
4.5	1520~1670	1520~1670	1810~1960
5	1520~1670	1470~1620	1760~1910
5.5	1470~1620	1470~1620	1760~1910
5.6	1470~1620	1470~1620	1710~1860
6	1470~1620	1470~1620	1710~1860
6.5	-	1420~1570	1710~1860
7	-	1420~1570	1660~1810
7.5	-	1370~1520	1660~1810
8	-	1370~1520	1660~1810
8.5	-	1370~1520	-
9	-	1370~1520	-
9.5	-	1370~1520	-
10	-	1370~1520	-