

鋼種		硬さ HV				引張強さ N/mm <sup>2</sup>			
		1/2H	3/4H	H	EH	1/2H	3/4H	H	EH
SUS 301-CSP	オーステナイト系	310以上	370以上	430以上	490以上	930以上	1130以上	1320以上	1570以上
SUS 304-CSP		250以上	310以上	370以上	-	780以上	930以上	1130以上	-
鋼種		硬さ HV (下段 引張強さ N/mm <sup>2</sup> )				引張強さ N/mm <sup>2</sup>			
		O	1/2H	3/4H	H	O	1/2H	3/4H	H
SUS 420J2-CSP	マルテンサイト系	180 (参考値)	-	-	-	1560 (熱処理後)			
SUS 631-CSP	析出硬化系		350以上	400以上	450以上		1230以上 (熱処理後)	1420以上 (熱処理後)	1720以上 (熱処理後)